

# 2K Polyurethane Acrylic Clear Lacquer

## Sơn Bóng Trong Suốt Polyurethane Acrylic Hai Thành Phần Đóng Rắn Nhanh

Lớp sơn bóng (clearcoat) polyurethane acrylic hai thành phần bóng cao, đóng rắn nhanh dùng cho ô tô con và xe thương mại, với độ bóng, khả năng giữ màu và độ bền xuất sắc.

2K Polyurethane Acrylic Clear Lacquer là sơn phủ hoàn thiện hai thành phần đóng rắn nhanh dựa trên nhựa acrylic đặc biệt, được đóng rắn bằng chất đóng rắn polyisocyanate. Được phun lên lớp sơn màu nền tương thích, sản phẩm tạo màng sơn bóng trong suốt bóng cao xuất sắc với khả năng kháng thời tiết, hóa chất và mài mòn mạnh.

### Độ Bóng Xuất Sắc:

Mang lại bề mặt bóng cao xuất sắc với khả năng giữ độ bóng rất tốt theo thời gian.

### Khả Năng Giữ Màu:

Khả năng giữ màu rất tốt, bảo tồn vẻ ngoài của lớp sơn màu nền bên dưới.

### Khả Năng Kháng Hóa Chất:

Kháng rất tốt các dung môi và hóa chất.

### Khả Năng Chịu Thời Tiết:

Khả năng chịu thời tiết rất tốt cho điều kiện ngoài trời.

### Khả Năng Chống Trầy Xước & Mài Mòn:

Khả năng chống trầy xước và mài mòn rất tốt.

### Độ Bám Dính:

Độ bám dính xuất sắc trên các lớp sơn màu nền polyurethane được khuyến nghị.

## LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

- ▶ Sơn sửa chữa ô tô
- ▶ Xe thương mại
- ▶ Sửa chữa điểm và tấm thân
- ▶ Sơn lại toàn bộ

## Cấu Trúc Hệ Thống

	Sơn bóng 2K PU Acrylic Clear × 2
	Sơn màu nền
	Tấm nền

## Thông Số Kỹ Thuật\*

### LOẠI

Acrylic / polyisocyanate

Polyurethane hai thành phần

### MÀU SẮC

Trong suốt

### BỀ MẶT

Bóng

### TỶ TRỌNG

1.00

### ĐIỂM CHỚP CHÁY

23°C

### TỶ LỆ PHA TRỘN

Sơn gốc : Chất đóng rắn, theo thể tích

4 : 1

### TỶ LỆ PHA LOÃNG

theo thể tích

20 – 25%

### THỜI GIAN Ủ

@ 30°C, khuấy ngắt quãng

15 minutes

### THỜI GIAN SỬ DỤNG

@ 30°C

4 hours

### ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ

mỗi lớp

30 micron

### ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ

mỗi lớp

6 – 8 m<sup>2</sup>/litre

### THỜI GIAN SƠN LẠI

tối thiểu, @ 30°C

16 hours

\* Tính chất điển hình của vật liệu chưa pha trộn. Giá trị có thể thay đổi tùy theo điều kiện, bề mặt nền và phương pháp thi công.

### Bề mặt trong suốt bóng

Về ngoài cuối cùng phụ thuộc vào lớp sơn màu nền bên dưới và kỹ thuật thi công. Liên hệ Sparco Paints để được hướng dẫn về tính tương thích.

## Quy Cách Sản Phẩm

<b>Hệ thống</b>	2K Polyurethane Acrylic Clear Lacquer
<b>Loại</b>	Sơn bóng trong suốt polyurethane acrylic hai thành phần
<b>Cấu trúc hệ thống</b>	Lớp sơn màu nền + 2K clear lacquer
<b>Nhà sản xuất</b>	Sparco Paints (S) Pte Ltd

Công tác chuẩn bị và thi công được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

## Chuẩn Bị Bề Mặt

Thi công lên lớp sơn màu nền sạch, khô và đã được chuẩn bị hoàn chỉnh. Lớp lót khuyến nghị là Sparco Polyurethane Basecoat Metallic hoặc Sparco Polyurethane Paint S41. Đảm bảo lớp sơn màu nền không có bụi, dầu mỡ và tạp chất trước khi phủ lớp sơn bóng.

## Quy Cách Đóng Gói

Sản phẩm	Quy cách
<b>2K Clear Lacquer (Base + Hardener)</b>	Bộ 1.25 lít
<b>Sparco 2K Thinner hoặc Sparco PU Thinner</b>	Theo yêu cầu

## Bảo Hành

**BẢO HÀNH GIỚI HẠN:** Sparco Paints (S) Pte Ltd bảo đảm rằng, tại thời điểm và địa điểm giao hàng, vật liệu của chúng tôi có chất lượng tốt và phù hợp với các thông số kỹ thuật đã công bố có hiệu lực vào ngày chấp nhận đơn hàng.

**MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:** Thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính minh họa và, theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, là chính xác và đáng tin cậy. Do Sparco Paints (S) Pte Ltd không kiểm soát được cách người khác sử dụng sản phẩm, chúng tôi khuyến nghị nên thử nghiệm sản phẩm để xác định tính phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể. Trách nhiệm về thiết kế, thi công và lắp đặt đúng cách của mỗi sản phẩm thuộc về kiến trúc sư hoặc kỹ sư, nhà thầu và chủ đầu tư. Người lập quy cách và người sử dụng phải tự xác định tính phù hợp của sản phẩm cho ứng dụng cụ thể và chịu mọi trách nhiệm liên quan.

## Hướng Dẫn Thi Công

Thông số	Giá trị
<b>Tỷ lệ pha trộn (theo thể tích)</b>	Sơn gốc : Chất đóng rắn = 4 : 1
<b>Tỷ lệ pha loãng (theo thể tích)</b>	20 – 25%
<b>Thời gian ủ @ 30°C</b>	15 minutes
<b>Thời gian sử dụng @ 30°C</b>	4 hours
<b>Khô bề mặt @ 30°C</b>	10 – 15 minutes
<b>Khô cứng @ 30°C</b>	16 hours

### LƯU Ý QUAN TRỌNG

Tuân thủ thời gian ủ 15 phút với khuấy ngắt quãng trước khi phun. Vật liệu đã pha trộn phải được sử dụng trong thời gian sử dụng 4 giờ ở 30°C. Không pha loãng vượt quá mức khuyến nghị 20 – 25% theo thể tích.

## Chuẩn Bị Sản Phẩm

Trộn Sơn gốc và Chất đóng rắn theo tỷ lệ 4 : 1 theo thể tích, sau đó để ủ trong 15 phút với khuấy ngắt quãng ở 30°C.

Pha loãng 20 – 25% theo thể tích với Sparco 2K Thinner hoặc Sparco PU Thinner và thi công bằng cách phun.

## Vệ Sinh Dụng Cụ

Vệ sinh thiết bị phun và dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng Sparco 2K Thinner hoặc Sparco PU Thinner.

## Bảo Quản

Bảo quản nơi mát, khô, thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp, trong thùng chứa gốc được đậy kín.

## Sức Khỏe & An Toàn

2K Polyurethane Acrylic Clear Lacquer không gây hại cho cơ thể sau khi đóng rắn. Khuyến nghị các biện pháp an toàn tiêu chuẩn khi thao tác — tham khảo Bảng Dữ Liệu An Toàn (SDS) để biết đầy đủ chi tiết.

## Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ Sparco Paints (S) Pte Ltd để được hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn quy cách và hướng dẫn thi công.