

# SportCourt WBA

## 单组分水性丙烯酸涂料

一款单组分水性丙烯酸共聚物涂料，具有出色的耐水性、耐久性和低积尘性，适用于运动和装饰性地面。

SportCourt WBA 是一款单组分丙烯酸共聚物涂料，具有出色的耐水性、卓越的耐久性和良好的附着力。它具有低积尘、良好的湿遮盖力和持久的饰面，适用于混凝土、砌体和装饰性表面。

### 即用型：

以即用型包装供应，便于施工。

### 自交联：

自交联特性干燥后形成表面膜，提供更强的抗污性、更易清洁的饰面。

### 低积尘：

低积尘并使混凝土防尘，获得更洁净的表面。

### 均衡耐久性：

均衡的硬度和耐久性，实现持久性能。

### 防水性：

良好的防水涂层系统，减少沾污并便于清洁。

### 不泛黄：

适用于室内或室外施工，具有不泛黄性能。

### 应用领域

- 篮球场
- 游乐场和地砖
- 灰色和装饰性混凝土
- 无釉砖和屋面瓦
- 砌体和砖墙

## 系统构造



### 提供多种颜色

施涂后的颜色可能与屏幕或印刷品上显示的样品有所不同。请联系 Sparco Paints 获取完整色卡和实物样品。

## 技术参数\*

颜色	多种颜色
固体含量 @ 25° C	57 ± 3%
密度 ASTM D4052, @ 25° C	1.36 – 1.39 kg/L
保质期 未开封	最长 12 个月

\* 未混合材料在 25° C 下的典型性能。数值可能因现场条件、基材和施工方法而异。

## 产品规格

系统	SportCourt WBA
类型	单组分水性丙烯酸
配套结构	至少 2 道 SportCourt WBA
制造商	Sparco Paints

预处理及施工须按照制造商的说明进行。

## 表面处理

表面必须干燥、洁净，无附着不良的旧漆、松散颗粒、灰尘、油脂、油、蜡、藻类和真菌。状况良好的已涂漆或旧表面应清洗或刷除以去除漆残留，缺陷部位应打磨。有缺陷和开裂的表面应用合适的腻子类产品填补并找平。待其干燥，用砂纸找平表面，并用湿布清除灰尘。

## 包装规格

产品	包装规格
SportCourt WBA	20 L 塑料桶

## 施工指南

参数	数值
组分数量	单组分
材料温度	15 – 25° C
最低环境/表面温度	10° C
高于露点	≥ 5° C
道数	至少 2 道

### 重要提示

本产品用途广泛，可用作单组分或双组分系统。确保材料温度为 15 – 25° C，环境和表面温度高于 10° C，且两者均至少高于露点 5° C。

## 产品准备

确保材料温度为 15 – 25° C，环境和表面温度高于 10° C，且两者均不低于露点以上 5° C。

将材料倒入油漆桶或托盘中。使用 50 mm (2") 合成毛刷，充分对所有边缘、接缝、转角和设备进行条状涂布，然后尽可能充分地将 SportCourt WBA 施涂于所有表面。

## 清洗

使用后应在产品干燥前立即用水清洗工具和设备。

## 储存

未开封保质期最长 12 个月，视在通风阴凉处的储存条件而定。

## 健康与安全

SportCourt WBA 固化后对人体无害。操作时建议采取标准安全防护措施——详情请参阅安全数据表 (SDS)。

## 技术支持

如需技术支持、规格咨询及施工建议，请联系实发漆厂（新）私人有限公司 (Sparco Paints (S) Pte Ltd)。

## 质量保证

有限质保：实发漆厂（新）私人有限公司保证，在发货的时间和地点，本公司材料质量优良，并符合订单受理之日有效的已公布规格。

免责声明：本数据表所载信息仅供参考，且据我们所知准确可靠。由于实发漆厂（新）私人有限公司无法控制他人使用其产品的方式，故建议在使用前对产品进行测试，以确定其对特定用途的适用性。产品的设计、施工及正确安装的责任仍由建筑师或工程师、承包商及业主承担。规格制定方及使用方应自行确定产品对其特定用途的适用性，并承担由此产生的一切责任。